

POPIS VÝROBKU

Vodou ředitelná akrylátová barva vhodná na nátěr školních tabulí.

PŘÍKLADY POUŽITÍ

Stěny, nábytek. Tvorba tabulových povrchů. Křída se dobře zachytí na natíraném povrchu a následně jde snadno setřít.

TECHNICKÉ PARAMETRY

ZÁKLADNÍ DRUHY BARVY	A a C
BAREVNÉ ODSTÍNY	Tikkurila Symphony barevné karty 2436. Standardní barva černá Black 202.
STUPEŇ LESKU	Matná
VYDATNOST	8 -10 m ² /l
OBSAH SUŠINY	cca 39% v závislosti na odstínu
HUSTOTA	cca 1,2 kg/l, v závislosti na odstínu, ISO 2811
EU VOC 2004/42/EC [limitní hodnota Kat. A/d 130 g/l (2010)]	LIITU obsahuje max. 130g/l VOC
ODOLNOST VŮČI VLHKOSTI	SFS-EN 13300 třída I, ISO 11998
BALENÍ	A a C: 0,225 l a 0,9l. Standardní barva černá Black 202 1/3 l a 1l
ŘEDIDLO	Voda
Doba schnutí (23°C, relativní vlhkost vzduchu 50%)	Přetíratelný po cca. 6 hodinách Připraveno k použití po cca. 1 týden.
PŘEPRAVA A SKLADOVATELNOST	Přeprava a skladování v dobře uzavřených obalech při teplotách od +5°C do + 25°C. Chraňte před mrazem.
APLIKACE	Válečkem, štětcem nebo stříkáním.
• Konvenční stříkání	Tlak 3-4 bar, tryska tip 1,6-1,8 mm, ředění 15-30% obj.
• Bezvzduchové stříkání	Tryska tlak 140-160 bar, tryska tip 0,011" - 0,013", ředění 0,5% objemu
• Stříkání za pomoci vzduchu	Tryska tlak 140-160 bar, tlak rozprašovacího vzduchu 2 bary, tryska tip 0,011" - 0,013", ředění 0-5% objemu
PODMÍNKY APLIKACE	Natíraný povrch musí být suchý, teplota vzduchu alespoň 8°C a relativní vlhkost vzduchu 80%.

NÁVOD NA POUŽITÍ:

PŘEDTÍM NENATŘENÉ PLOCHY: Z povrchu odstraňte špínu a prach. V případě potřeby natřete povrch vhodným základním nátěrem, povrch přeberte brusným papírem a odstraňte prach z broušení. Základní nátěr pro hladké plochy UNIVERSAL PRIMER nebo VARMA PRIMER a FURNITURE PRIMER, HELM PRIMER nebo OTEX AKVA.

PŘEDTÍM NATŘENÉ PLOCHY: Povrch omyjte čisticím prostředkem MAALIPESU CLEANING, podle návodu na etiketě. Nechte zaschnout. Povrch přeberte brusným papírem a odstraňte brusný prach. Vyplňte všechny díry a praskliny vhodným základním nátěrem PRESTO, PRIMER, např. UNIVERSAL PRIMER, VARMA PRIMER, FURNITURE PRIMER, HELM PRIMER nebo OTEX AKVA.

POUŽITÍ: Barvu LIITE před použitím dobře promíchejte. Podle potřeby ředte vodou. Aplikujte válečkem s krátkým vlasem, štětcem nebo stříkáním 1-2 krát.

ÚDRŽBA NATÍRANÉHO PLOCHY: Plochy natřené barvou LIITE je možné přetřít přímo barvou LIITE.

V případě potřeby povrch čistěte nejdříve cca. jeden měsíc po natření. Povrch čistěte čisticím prostředkem s neutrálním pH (6-8) měkkým kartáčkem, houbičkou nebo hadříkem na čištění. Velmi znečištěné plochy čistěte s jemně alkalickým čisticím prostředkem pH (8-10) hadříkem nebo měkkým kartáčkem, houbičkou. Povrch důkladně opláchněte.

Při klasických podmínkách povrch dosáhne úplnou tvrdost a konečnou odolnost po měsíci a proto zacházejte s takovým povrchem opatrně. Pokud je třeba natřený povrch očistit dříve, na čištění použijte vlhký čisticí hadřík nebo hladkou kartáček.

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ: Otřete nadměrnou barvu z nářadí. Čistěte s vodou. K odstranění vytvrzené barvy použijte Tikkurila Tool cleaner.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3 (2H)-on a 2,4,7,9-tetrametyldec-5-in-4,7-diol. Může vyvolat alergickou reakci. Používejte ochranné rukavice. BL je k dispozici na požádání klienta.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: Prázdné, suché nádoby z obalů recyklujte nebo je zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Kapalný odpad zlikvidujte v souladu s místními předpisy jako nebezpečný odpad.

PŘEPRAVNÍ KLASIFIKACE ADR: Není klasifikován.

Výrobce:

Tikkurila Oyj, P.O.Box 53, Kuninkaantie 1, 01301 Vantaa, Finsko, Tel.: +358 20 191 2000, Obchodné ID 0197067-4, Registrace VANTAA, www.tikkurila.com

Distributor:

Dejmark Czech s r.o., Poděbradská 55/88, 198 00 PRAHA, Tel: +420 724 554 416, info.cz@dejmark.com, www.dejmark.cz

Výše uvedené údaje nemusí být kompletní, jsou však založeny na laboratorních testech a praktických zkušenostech a jsou uvedeny podle našeho nejlepšího vědomí. Kvalita výrobku je zajištěna naším provozním systémem, na základě požadavků norem ISO 9001 a ISO 14001. Jako výrobce nemůžeme kontrolovat podmínky, za kterých je výrobek použit a celou řadu faktorů, které mají vliv na použití a aplikaci výrobku. Výrobce se zřídka odpovídá za škody způsobené používáním výrobku v rozporu s našimi pokyny nebo pro nevhodné účely. Výrobce si vyhrazuje právo na změny výše uvedených informací jednostranně bez předchozího upozornění